

Características y Beneficios

-  Brocha con líquido
-  Rápido y fácil de usar
-  Se usa con los Acrílicos Estructurales de Adhesivos Permabond[®]

Descripción

Permabond[®] Iniciador 41 se utiliza junto con los adhesivos Permabond TA (acrílico estructural) como un sistema de resina sin mezcla e iniciador. Su formulación libre de solventes permite un tiempo abierto largo si es necesario. Alternativamente, las partes pueden unirse inmediatamente después de la aplicación (no es necesario esperar a que se evapore).

Propiedades Físicas

Color	Ámbar
Viscosidad	<50 mPa.s
Punto de inflamabilidad	>90°C
Peso específico	1.0
Vida sobre la parte	30 minutos
Tiempos de manipulación 23°C (con Permabond [®] TA435)	Holgura: ~0mm (0 in) <2 minutos 0.25mm (0.01 in) 10 minutos 0.5mm (0.02 in) 20 minutos

Almacenamiento y Manejo

Temperatura de almacenamiento	5 a 25°C
-------------------------------	----------

Información Adicional

Se le recuerda que todos los materiales, ya sean inocuos o no, deben ser manejados de acuerdo con los principios de las buenas prácticas de higiene industrial. La información completa puede ser obtenida de la Hoja de Seguridad.

Instrucciones de Uso

- Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa antes de la aplicación del iniciador.
- Permabond[®] Iniciador 41 debe aplicarse limpiando (utilizando un pañuelo limpio), rociando o cepillando la parte. Para obtener los mejores resultados, debe ser una capa delgada y uniforme.
- El acrílico estructural Permabond[®] TA debe aplicarse en la parte correspondiente.
- Cuando las dos partes se unen, el adhesivo reacciona y se cura. Las piezas deben sujetarse firmemente y no deben alterarse durante el tiempo de manejo (según la tabla a la izquierda).
- El exceso de iniciador se puede limpiar con un alcohol adecuado (como isopropanol, acetona o MEK).
- Para obtener la máxima fuerza de adhesión, deje que el adhesivo cure durante 24 horas a 23 ° C.
- Permabond[®] Iniciador 41 está formulado para minimizar el ataque y maximizar el rendimiento en ciertos plásticos. Sin embargo, se recomienda probar la compatibilidad del producto antes de utilizarlo en la producción.

No mezcle Permabond[®] Iniciador directamente con grandes cantidades de adhesivo acrílico estructural.

Contacté a Permabond:

- Americas +1 732 868 1372
- US 800-640-7599
- Asia + 86 21 5773 4913
- Europe +44 (0) 1962 711661
- UK 0800 975 9800
- Deutschland 0800 111 388
- France 0805 111 388

info.americas@permabond.com
info.europe@permabond.com
info.asia@permabond.com